

Dieses Datenblatt enthält Informationen zu unseren standardisierten Beschichtungsverfahren. Sie entbinden den Kunden nicht davon, unsere Leistungen, Produkte und Empfehlungen auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Wir übernehmen für die eigenverantwortliche Auswahl eines Beschichtungsverfahrens durch den Kunden keine Haftung. Auf Wunsch erhält der Kunde von unseren Mitarbeitern gern eine individuelle Beratung. Es gelten hierzu unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.enviral.at jederzeit einsehen können.

DATENBLATT **ENV 804 Verarbeitungshinweise zum Ausbessern von pulverbeschichteten Oberflächen mit Pulverlack-/Farbloslack-Gemisch**

Aus verschiedenen Gründen kann die Überbeschichtung oder -lackierung von pulverbeschichteten Oberflächen erforderlich werden. Vorzugsweise sollte dies mit der gleichen Pulverlackqualität erfolgen, wenn die Teile ausgebaut und nochmals eingebrannt werden können. Fest eingebaute Teile sind dagegen nicht zur Pulverlackierung geeignet. Hierfür werden Flüssiglacksysteme eingesetzt, welche vor Ort appliziert werden müssen (siehe Datenblatt ENV 802). Weiterhin ist es möglich, kleinste Reparaturen nach folgender Empfehlung durchzuführen.

Kleinste, Punktuelle Reparatur mit Pulverlack / Farbloslack-Gemisch

Für kleine Beschädigungen und punktuelle Schäden die nicht bis zum Substrat reichen:

1. Fehlstellen fett- und staubfein säubern.
2. Eine kleine Pulvermenge mit farblosen, UV-beständigen Klarlack mischen, bis eine deckende Farbmischung entsteht.
3. Vor der Ausbesserung der Fehlstelle am Originalteil ist ein Farbabgleich der angemischten Reparaturmischung zu empfehlen.
4. Eine kleine Pulvermenge wird auf Anfrage kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellt.
5. Diese Reparaturmethode ist nur als Notlösung zu verstehen und kann nur auf kleinsten Fehlstellen ausgeführt werden. Diese Ausbesserung ist nicht UV-beständig.