



ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH · Altdorfer Weg 6 · D-14823 Niemegek



Oberflächenveredelung GmbH

*Wir danken für Ihr Vertrauen!*

Altdorfer Weg 6 | info@enviral.de  
D-14823 Niemegek | www.enviral.de

Telefon +49 (0) 33843 642-04  
Telefax +49 (0) 33843 642-24

kostenlose Servicenummer  
0-800/ENVIRAL 0-800/368 47 25

Alle anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir unseren Kunden nach bestem Wissen und entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand geben, sind unverbindlich. Sie begründen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kunden nicht davon, unsere Leistungen, Produkte und Empfehlungen auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter [www.enviral.de](http://www.enviral.de) jederzeit einsehen können.

## DATENBLATT ENV 801a - Reinigungsempfehlungen

### für durch ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH pulverbeschichtete Fassaden-Elemente

Eine ordnungsgemäße Reinigung beschichteter Fassaden ist erforderlich, um

- das dekorative Aussehen der Fassade zu erhalten
- die Korrosionsbelastung zu verringern

Es wird empfohlen, regelmäßige Kontrollen – üblicherweise mindestens einmal pro Jahr, bei starken Umweltbelastungen auch entsprechend öfter – durchzuführen. Auf diese Weise können eventuelle Schäden frühzeitig erkannt und durch geeignete Maßnahmen rechtzeitig behoben werden.

Sollte ein beschichtetes Bauteil durch Transport, Lagerung oder Montage verschmutzt sein, so wird die Oberfläche mit klarem Wasser – kalt oder lauwarm – gereinigt. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können neutrale oder schwach alkalische Reinigungsmittel verwendet werden.

**Bei der Reinigung ist nach folgenden Richtlinien und nach den aktuellen GRM Merkblättern vorzugehen:**

1. Reines Wasser, auch mit geringen Zusätzen von neutralen oder ganz schwach alkalischen Waschmitteln. Durch Zuhilfenahme von weichen, nicht abrasiven Tüchern oder Lappen kann zusätzlich eine mechanische Reinigungswirkung erzielt werden.
2. Die Oberflächentemperatur der Fassadenelemente darf während der Reinigung die Temperatur von 25°C nicht übersteigen.
3. Die Reinigungsmittel dürfen ebenfalls nur in kaltem Zustand (max. 25°C) verwendet werden. Keine Dampfstrahlgeräte verwenden!
4. Keine sauren oder stark alkalischen Reinigungs- und Netzmittel einsetzen.

01 / 2021

ENV 801a / Seite 1

Geschäftsführer Ing. Rainer Rogovits  
Amtsgericht Potsdam HRB 7819  
Ust.-IdNr. DE 166554396  
St.-Nr. 048/108/03245

Bankverbindungen Berliner Sparkasse · BIC BELADEBXXX  
IBAN DE79 1005 0000 6610 0036 86  
VR-Bank Fläming eG · BIC GENODEF1LUK  
IBAN DE37 1606 2008 4105 6930 00



5. Keine kratzenden, abrasiven Mittel verwenden. Nur weiche Tücher oder Industriewatte zur Reinigung benutzen. Starkes Reiben ist zu unterlassen.
6. Keine organischen Lösungsmittel, die Ester, Ketone, Alkohole, Aromaten, Glykoläther oder halogenierte Kohlenwasserstoffe oder dergleichen enthalten, anwenden.
7. Keine Reinigungsmittel unbekannter Zusammensetzung benutzen.
8. Die Entfernung von fettigen, öligen oder rußigen Substanzen kann mit aromatenfreien Benzin-kohlenwasserstoffen erfolgen. Vorversuche an Nicht-Sichtflächen sind durchzuführen. Rückstände von Klebern, Silikonkautschuk oder Klebebändern etc. können ebenfalls so entfernt werden. Wichtig ist die umgehende Entfernung.
9. Die maximale Einwirkzeit dieser Reinigungsmittel darf eine Stunde nicht überschreiten; nach wenigstens 24 Stunden kann - wenn nötig - der Reinigungsvorgang wiederholt werden.
10. Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang ist mit reinem, kaltem Wasser nachzuspülen.

#### **Gütegesicherte Fassadenreinigung:**

Die Reinigung MUSS nach den jeweils aktuellen Richtlinien der Gütegemeinschaft Reinigung von Fassaden e.V. (GRM) erfolgen.

Eine gütegesicherte Fassadenreinigung nach RAL-GZ 632 setzt die Verwendung neutraler Reinigungsmittel (pH 5 – 8) voraus, die von der Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e.V. (GRM) geprüft und zugelassen sind. Die Reinigung erfolgt gemäß der Einteilung in Reinigungsklassen in festgelegten Reinigungsschritten.

Für matte und feinstrukturierte Oberflächen MUSS die spezielle Reinigung gem. GRM-Merkblatt 07 "Reinigung von matten und strukturiert beschichteten Metalloberflächen" in der jeweils aktuellen Fassung erfolgen.

#### **Weitere Hinweise zur Wartung und Reinigung erhalten Sie unter anderem von:**

Gesamtverband der Aluminiumindustrie e. V. (GDA)

Fritz-Vomfelde-Straße 30

D-40547 Düsseldorf

<http://www.aluinfo.de>

(Aluminium Merkblatt A05 "Reinigen von Aluminium im Bauwesen")

Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e.V. (GRM)

Alexander-von-Humboldt-Str. 19

D-73529 Schwäbisch Gmünd

<https://www.grm-online.de>

American Architectural Manufacturer's Association

USA, (AAMA 610-1979 Cleaning Procedures)

<https://aamanet.org/>